

Τεχνικό Φυλλάδιο

BUMPER FIX

Σιδηρόστοκος για πλαστικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο **BUMPER FIX** είναι ένας εξαιρετικά ελαστικός στόκος με τέλεια πρόσφυση στα περισσότερα πλαστικά (εκτός από πολυαιθυλένιο(PE) και τεφλόν (PTFE)). Σε πλαστικές επιφάνειες πολυπροπυλενίου (PP) προσφέρει άριστη πρόσφυση και μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη ασταρωμένη επιφάνεια.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Πλαστικές επιφάνειες εκτός από PE και PTFE.	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Δύο συστατικών Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.

Προσοχή: Να μην χρησιμοποιείτε απ' ευθείας πάνω σε επιφάνειες με αστάρια wash primer ή σε 1K ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

	BUMPER FIX ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	Αναλογία κατά Βάρος
		100g 2g

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Από 5 έως 8 λεπτά στους 20° C.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/b όριο *	250 g/l
VOC πραγματικό	90 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 10° C.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια	
	Απολιπνάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό PLUS 780	
	Εφαρμόστε πριν αστάρι πρόσφυσης (PLUS 700 ή PLAST 705) σε επιφάνειες πολυπροπυλενίου (PP) όταν το πάχος του στόκου ξεπερνά το 1mm και προτείνεται η εφαρμογή 2 στρώσεων στόκου.	
	Επικαλύψτε τον στόκο με ακρυλικό αστάρι προσθέτοντας ελαστικοποιητή PLUS 770	
	Χρησιμοποιείστε την απαιτούμενη ποσότητα του καταλύτη. Αναμίξτε τα συστατικά καλά μέχρι να αποκτηθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα. Ποσότητα βάρους των συστατικών, προστίθενται στα 100 g BUMPER FIX 2 g καταλύτη. Χρόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού προστεθεί ο καταλύτης από 5 έως 8 λεπτά σε 20° C	
	Εφαρμόστε τον στόκο σε μέγιστο πάχος : 3mm.	
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ		
Σιδηρόστοκος πιστολιού, Ακρυλικά αστάρια, Εποξικά αστάρια		
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		
	20° C	60° C
	30 – 45 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.		
ΛΕΙΑΝΣΗ – ΤΡΙΨΙΜΟ		
	Αρχικό Τρίψιμο	P120-P180
	Τελικό Τρίψιμο	P180-P240

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
Σκούρος Γκρι	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	
Διαλυτικό Νίτρου, Thin 850	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	
BUMER FIX	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
HARDENER Καταλύτης	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	