

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

COBRA

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το COBRA είναι ένα προϊόν με φινίρισμα σαγρέ 2K με εξαιρετική αντοχή σε γδαρσίματα. Είναι ανθεκτικό και προστατεύει την επιφάνεια ενάντια στην βενζίνη, τα λάδια, το νερό και το αλάτι. Το προϊόν επίσης προσφέρει ηχομόνωση καθώς και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UV. Δεν περιέχει άσφαλτο και πίσσα και μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε ακρυλικό χρώμα.

## ΧΡΗΣΗ

Μπορεί να εφαρμοστεί στα σασσί και στα τοιχώματα των αμαξωμάτων, σε εσωτερικούς χώρους μηχανής, στα πατώματα, σε προστατευτήκα και πατίδια 4X4, στους θόλους, σε εκτός δρόμου όχημα, σε φορτηγά και δάπεδα λεωφορείων.

## ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Ακρυλικά Αστάρια Δύο Συστατικών	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320 , φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Πολυεστερικοί Σιδηρόστοκοι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320, φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Εποξικό Αστάρι	Μέχρι 12 ώρες από την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο, μετά τρίβετε με P320, φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Μέταλλο	Εφαρμόστε στο αστάρι ή στο ήδη υπάρχον χρώμα 2K τρίβοντάς το πριν.
Ανοξειδωτο	Εφαρμόστε στο αστάρι ή στο ήδη υπάρχον χρώμα 2K τρίβοντάς το πριν.
Wash Primer	Εφαρμόστε αφού στεγνώσει το Wash Primer.
Πλαστική επιφάνεια	Καθαρίστε με PLAST 780 καθαριστικό, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά. Εφαρμόστε PLUS 700 Αστάρι Πρόσφυσης.
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280 φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.

## ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ( VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)


VOC II/B/c όριο *	840 g/l
VOC με αραίωση για πιστόλι UBS	460 g/l
VOC με πιστόλι	530 g/l

\* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

## ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

## Πιστόλι UBS

Ανακινήστε το δοχείο πριν τη χρήση για 1 λεπτό, προσθέστε τον καταλύτη και ανακινήστε ξανά για 2 λεπτά.

	4.0 mm Μπεκ για παχιά και πολύ σαγρέ στρώσεις		
	COBRA	Κατά βάρος	Κατ' όγκο
	Καταλύτης	100 26	3 1

**Για εφαρμογή με συμβατικό πιστόλι**

**Ανακινήστε το δοχείο πριν τη χρήση για 1 λεπτό, προσθέστε τον καταλύτη και διαλυτικό THIN 850 και ανακατέψτε.**

	<b>2.5 mm Μπεκ για μέτριες σαγρέ στρώσεις</b>		
	COBRA	Κατά βάρος 100	Κατ' όγκον 3
	Καταλύτης	26	1
	THIN 850	0-4	0-5
	<b>1,6 – 1,8mm Μπεκ για ψιλή σαγρέ στρώση</b>		
	COBRA	Κατά βάρος 100	Κατ' όγκον 3
Καταλύτης	26	1	
THIN 850	17-20	25-30	

**Η ποσότητα του διαλυτικού υπολογίζεται ως προς την ποσότητα του συστατικού A (COBRA)**

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 15° C και υγρασία ως 60%.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

		UBS πιστόλι		Συμβατικό πιστόλι	
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Μπεκ	4.0 mm	2.5 mm	1,6 – 1,8 mm	
	Πίεση	2-4 bar	2-4 bar	2 bar	
	Απόσταση	20-40 cm	20-40 cm	10-15 cm	
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	200-250 μικρά	100-120 μικρά	70 μικρά	
	Θεωρητική καλυπτικότητα ανά στρώση	2-2,5m <sup>2</sup> /lt	4,5m <sup>2</sup> /lt	6m <sup>2</sup> /lt	
	Στρώσεις	1 - 2			
	Χρόνος ζωής μείγματος στους 20° C	1 ώρα			
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης στους 20° C	20-25 λεπτά	15 λεπτά	10 λεπτά	

- Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις.
- Το σαγρέ εξαρτάται από το μπεκ και από την αναλογία του διαλυτικού.
- Μην εφαρμόζετε απ' ευθείας σε κινητήρες και εξατμίσεις.
- Ο χρόνος αναμονής ανά χέρι με μπεκ 4.0mm (UBS πιστόλι) είναι 20 – 25 λεπτά και με μπεκ 1.6mm – 2.5mm είναι 10 - 15 λεπτά
- Δεν συνίσταται το στέγνωμα με υπέρυθρες ακτίνες.
- Μετά από 2 ώρες από το τελευταίο χέρι μπορείτε να το στεγνώσετε σε θερμοκρασία 40°C για 1 ώρα.

#### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Ελεύθερο σκόνης	45 – 60 λεπτά στους 20° C
Επιφανειακά στεγνό	3 ώρες στους 20° C
Στεγνό σε βάθος	3 μέρες στους 20° C
Τελειωτικό στέγνωμα	7 μέρες στους 20° C

#### ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

- Το προϊόν COBRA επαναβάφεται με ακρυλικό χρώμα μονής, διπλής και ακρυλικό βερνίκι.
- Ο minimum χρόνος επαναβαφής είναι 3 ώρες / 20° C. Μετά τις 24 ώρες / 20° C είναι αναγκαίο να τρίψετε την επιφάνεια και να καθαρίσετε με καθαριστικό PLUS 780.

#### COBRA ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

- Η αντιολισθητική σκόνη COBRA Anti-Slip συνίσταται για επιφάνειες με αντιολισθητικές ιδιότητες. Η χρήση της δεν είναι για γυμνά πόδια.
- Εφαρμογή: Προσθέστε την σωστή αναλογία της αντιολισθητικής σκόνης Anti-Slip στο COBRA, ανακατέψτε καλά για 1 – 2 λεπτά, προσθέστε τον αντίστοιχο καταλύτη COBRA και ανακατέψτε ξανά καλά για περίπου 1 λεπτό.
- Προσοχή: Οι αντιολισθητικές ιδιότητες εξαρτώνται από την σαγρέ υφή που θα εφαρμόσετε. Κάντε μια δοκιμή πρώτα. Φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.

#### ΑΠΟΧΡΩΣΗ

- ΜΑΥΡΟ
- ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ: Χρησιμοποιείστε 10-15% κατά βάρος ως προς την ποσότητα του συστατικού Α (COBRA) χρωστικά SPECTRAL 2K ή SPECTRAL BASE 2.0.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

THIN 850 ή Διαλυτικό Νίτρου

#### ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.  
Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ</b>	
COBRA	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
THIN 850	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
<b>ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	
<p>Registration number: 000024104.</p> <p>Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.</p>	

<b>COBRA ΜΑΥΡΟ</b>					
<b>COBRA ΜΑΥΡΟ</b>			<b>ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ</b>		
L	g		L	g	
0.3	383		0.1	100	
0.6	765		0.2	200	
1.0	1275		0.33	330	
2.0	2550		0.65	665	
3.0	3825		1	1000	
<b>COBRA ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ</b>					
<b>COBRA ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ</b>		<b>ΧΡΩΣΤΙΚΗ</b>		<b>ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ</b>	
L	g	ml	g	L	g
0.3	383	30-45	33-50	0.1	100
0.6	765	60-90	66-100	0.2	200
1.0	1275	100-150	110-165	0.33	330
2.0	2550	200-300	220-330	0.65	665
3.0	3825	300-450	330-500	1	1000

**COBRA ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ COBRA Anti-Slip**

COBRA ΜΑΥΡΟ		COBRA Anti-Slip		ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	
L	g	ml	g	L	g
0.3	383	50	80	0.1	100
0.6	765	100	160	0.2	200
1.0	1275	180	260	0.33	330
2.0	2550	350	510	0.65	665
3.0	3825	500	765	1	1000

**COBRA ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ COBRA Anti-Slip**

COBRA ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ		ΧΡΩΣΤΙΚΗ		COBRA Anti-Slip		ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	
L	g	ml	g	ml	g	L	g
0.3	383	30-45	33-50	50	80	0.1	100
0.6	765	60-90	66-100	100	160	0.2	200
1.0	1275	100-150	110-165	180	260	0.33	330
2.0	2550	200-300	220-330	350	510	0.65	665
3.0	3825	300-450	330-500	500	765	1	1000

**COBRA ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΣΑΓΡΕ**

COBRA ΜΑΥΡΗ		ΠΑΣΤΑ ΣΑΓΡΕ		ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΗΙΝ 850	
L	g	ml	g	L	g	ml	g
0.3	383	30-60	4-8	0,10	100	55	49
0.6	765	60-120	8-16	0,20	200	110	97
1.0	1275	100-200	13-26	0,33	330	180	159
2.0	2550	200-400	26-52	0,65	665	360	318
3.0	3825	300-600	39-78	1,00	1000	540	477

COBRA ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΣΑΓΡΕ									
COBRA ΔΙΑΦΑΝΗ		ΧΡΩΣΤΙΚΗ		ΠΑΣΤΑ ΣΑΓΡΕ		ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ THIN 850	
L	g	ml	g	ml	g	L	g	ml	g
0.3	383	30-45	33-50	30-60	4-8	0,10	100	55	49
0.6	765	60-90	60-100	60-120	8-16	0,20	200	110	97
1.0	1275	100-150	110-165	100-200	13-26	0,33	330	180	159
2.0	2550	200-300	220-330	200-400	26-52	0,65	665	360	318
3.0	3825	300-450	330-500	300-600	39-78	1,00	1000	540	477