

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

FLASH 900**1Κ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ MAT ΣΑΓΡΕ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Το Flash 900 είναι ένα ενός συστατικού **ΜΑΥΡΟ MAT** τελικό χρώμα σαγρέ, για πλαστικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής και χαρακτηρίζεται για το γρήγορο χρόνο στεγνώματος, την καλυπτικότητα και τη σαγρέ υφή των πλαστικών επιφανειών. Προσφέρει προστασία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

THIN 850


ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΡΓΟ)

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Συμβατό με πλαστικές επιφάνειες, ακρυλικά αστάρια και παλιά χρώματα.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ**Προϊόν έτοιμο προς χρήση**

Εάν είναι αναγκαίο αραιώνετε με διαλυτικό THIN 850

(ΙΞΩΔΕΣ)

DIN 4/20° C

53-59 s

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/c όριο *

840 g/l

VOC πραγματικό

680 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 15° C και υγρασία ως 80%. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η τελική επίστρωση δέχεται καταπόνηση μετά από το λιγότερο 14 ώρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ 1,6 – 1,8mm	Πίεση 3-4 bar	Απόσταση 15 – 20 cm
	Χαμηλής πίεσης HVLP πιστόλια	1,5 – 1,7 mm	2 bar	10 – 15 cm
	Στρώσεις	2 χέρια		
	Πάχος στρώσης	15-20 μικρά		
	Κάλυψη / Ποσότητα παραγωγής	15 m ² /l με 20 μικρά συνολικό πάχος		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης στους 20° C	5 - 10 λεπτά		
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	20° C			
Ελεύθερο σκόνης	15 λεπτά			
Επιφανειακά στεγνό	2 ώρες			
Στεγνό σε βάθος	14 ώρες			
Τελειωτικό Στέγνωμα	14 ώρες			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ				
THIN 850 Ακρυλικό Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου				
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ				
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.				
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ				
FLASH 900		24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C		
THIN 850 Διαλυτικό Ακρυλικό		24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)				
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.				