

Τεχνικό Φυλλάδιο

UNI

Universal Σιδηρόστοκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Betox – 50 PC




Καταλύτης






ΧΡΗΣΗ

- Μέσα Μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις
 - Καλές γεμιστικές ιδιότητες
 - Καλό τρίψιμο με τριβείο
- Καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280, απολιπάνετε ξανά
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά
Δύο συστατικών Εποξικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280 και απολιπάνετε ξανά
Δύο συστατικών Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280 και απολιπάνετε ξανά
<p>Προσοχή: Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απ' ευθείας σε επιφάνειες με wash primer ή με ενός συστατικού ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.</p>	
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ	
	Σιδηρόστοκος UNI ΒΕΤΟΧ- 50 PC καταλύτης
	Αραίωση κατά βάρος 100 gr 2 – 3 gr
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)	
VOC II/B/c όριο *	250 g/l
VOC πραγματικό	90 g/l
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE	
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 10° C.	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
	Καθαρίστε και τρίψτε την επιφάνεια
	Απολιπάνετε την επιφάνεια

	Χρησιμοποιείστε την απαιτούμενη ποσότητα καταλύτη Αναμίξτε τα δύο συστατικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές χρώμα		
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο. Μέγιστο πάχος 5 mm		
	4 – 6 λεπτά / 20° C		
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ			
	10° C	20° C	60° C
	60 – 90 λεπτά	20 – 30 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.			
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ			
	Αρχικό	P80 - P120	
	Τελικό	P120 - P240	
ΑΠΟΧΡΩΣΗ			
Μπεζ			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ			
Διαλυτικό Νίτρου			
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ			
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ			
Universal Σιδηρόστοκος	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C		
Καταλύτης	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)			
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			

Registration Number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.